

PLACAS E CALHAS DE POLIURETANO EXPANDIDO

Poliuretano é uma espuma rígida predominantemente utilizada na técnica da isolação térmica. Resultado da reação química de um poli isocianato que, juntamente com o gás expensor, são responsáveis pelo alto fator de isolamento térmico, principalmente para superfícies operando a baixas temperaturas como consequência de sua baixa massa específica aparente (densidade) e baixo coeficiente de condutibilidade térmica.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Baixo fator de condutividade térmica, permitindo o dobro de eficiência térmica que se obteria com qualquer outro material isolante, implicando numa redução de cerca de 50% da espessura a utilizar em relação aos outros materiais;
- Baixa absorção de umidade e resistência mecânica a esforços de curta e média duração fazem do poliuretano um material de ótima qualidade para todo tipo de isolamento térmico;
- Pode ser fornecido com retardante à chama, provendo segurança ao aplicador e à empresa.
- Apresenta boa resistência química à maioria dos solventes e reagentes, não apodrece, não mofa e não é atacado por insetos ou roedores.
- Pode ser fornecido em peças pré-moldadas (calhas e placas) ou pelos processos de injeção ou pulverização. Quando injetado ou pulverizado, obtém-se maior rapidez na execução e uma melhor eficiência térmica pela não existência de juntas, uma vez que após a expansão, passa a formar um corpo homogêneo com a superfície a qual foi aplicado.
- Atende as normas da ASTM-C-591, ABNT-EB-629 e PETROBRÁS-N-1618A. São isentos de gás CFC, não agredindo a camada de ozônio.

SEGMENTOS ATENDIDOS

- Indústria: Isolamento térmico de tubulações, dutos, tanques de estocagem e câmaras frigoríficas;
- Construção Civil: Isolamento térmico de telhados e coberturas;
- Transporte: Isolamento térmico de carrocerias, vagões ferroviários, navios de carga, containers, construção de pequenas embarcações marítimas;
- Painéis Especiais: Confeccção de painéis frigoríficos e telhas térmicas (sanduíche).

ESPECIFICAÇÕES

Tabela de Espessuras

Tabela de aplicação de isolantes térmicos para tubulações e equipamentos indicando as espessuras recomendadas para cada tipo de aplicação em relação a temperatura de operação.

Diâmetro Nominal	Temperatura de Operação (°C)								
	0°	-5°	-10°	-15°	-20°	-25°	-30°	-40°	-50°
½ "	25	25	25	40	40	50	50	65	65
¾ "	25	25	25	40	40	50	50	65	65
1"	25	25	25	40	50	50	65	65	65
1 ¼ "	25	25	25	50	50	65	65	75	75
1 ½ "	25	25	40	50	50	65	65	75	75
2"	25	25	40	50	50	65	65	75	90
2 ½ "	25	25	40	50	65	65	65	75	90
3"	25	25	40	50	65	65	65	75	90
4"	25	25		50	65	65	75	75	90
5"	25	25	50	50	65	75	75	90	90
6"	40	40	50	65	65	75	75	90	90
8"	40	40	50	65	65	75	75	90	115
10"	40	40	50	65	75	75	90	90	115
12"	40	40	50	65	75	75	90	115	115
14"	40	40	50	65	75	90	90	115	115
16"	40	40	50	65	75	90	90	115	125
Superfícies Planas	65	75	90	100	115	125	140	165	190

OBS: As espessuras foram calculadas considerando-se a temperatura ambiente em + 25°C, e a umidade relativa do ar em 85%. Para condições excepcionais, consultar nosso departamento técnico.

Dados Técnicos

Propriedades	Unidade	32/36 Kg/m ³	36/40 Kg/m ³
Cheiro	-	Nenhum	Nenhum
Cor	-	Amarela	Amarela
Resistência à compressão com 10% de recalque.	kg/cm ²	1,5	1,7
Temperatura mínima que suporta	0 °C	-200	-200
Temperatura máxima que suporta	0°C	100	100
Absorção de água após 24h submersa	Vol%	1	1
Ascensão Capilar	-	Nenhuma	Nenhuma
Coef. condut. Térmica Temperatura 10°C	Kcal m h°C	0,016	0,016
Células fechadas	-	Mínimo 90%	Mínimo 85%
Resistência aos Solventes	-	Excelente	Excelente

OBS.: Pode ser fabricado também o Poliuretano autoextinguível.

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

O Poliuretano é produzido em diversas densidades. Pode ser aplicado em forma de peças pré-moldadas ou pelos processos de injeção e pulverização (spray).

- **Pré-Moldado:** Processo que consiste na fabricação de um bloco único a ser cortado em placas, tubos e segmentos curvos;
- **Injeção:** Por este sistema, a mistura dos componentes é diretamente injetada por meio de maquinário apropriado em cavidades previamente preparadas, Ao reagir o material expande, preenchendo totalmente a cavidade e aderindo firmemente às paredes da mesma;
- **Pulverização (Spray):** Neste caso a mistura é pulverizada diretamente no local, por maquinário apropriado, sobre superfície prévia e devidamente tratadas, proporcionando uma superfície firme e rugosa, que poderá posteriormente receber acabamento à base de pintura. Seu uso mais frequente é para isolamento térmico de grandes áreas de telhados, tanques, colunas, vasos e esferas.



Tel.: **11 2107-0488**

vendas@isar.com.br

Rua Bom Sucesso, 220 - Tatuapé
São Paulo - SP