



BOLETIM TÉCNICO

Primer Brasilit

O **Primer Brasilit** é uma resina acrílica ideal para tratamento de juntas ou aplicação do basecoat em sistemas de construção a seco com Placas Cimentícias Brasilit.

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

O **Primer Brasilit** é um dos componentes utilizados nos sistemas de construção a seco com Placas Cimentícias da Brasilit. Ele é aplicado sobre as placas cimentícias como uma preparação do substrato que irá receber a Massa Única Brasilit no tratamento de juntas ou o Selacrilic Basecoat na superfície, garantindo melhor aderência entre a base e os materiais.

2. APLICAÇÕES

2.1. BRASILIT PAREDES:

Sistema Cimentícia para LSF com Massa Única (para tratamento de juntas em edificações de até dois pavimentos com Placa Cimentícia Rebaixada RB Brasilit).

- Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca e isenta de pó ou qualquer outra sujidade que possa comprometer a aplicação do **Primer Brasilit**.
- Aplique o **Primer Brasilit** em uma faixa de 15 centímetros na região das juntas e aguarde sua secagem por 4 horas.

- Insira o Cordão Delimitador de Juntas em toda extensão do vão de 4 a 6 milímetros entre as placas com o auxílio de uma espátula.
- Aplique a primeira camada de Massa Única Brasilit e fixe a Malha de Juntas Vertex de 10 cm sobre a massa, pressionando a mesma com a espátula a fim de retirar o excesso de produto e deixá-la alinhada e em contato com a massa.
- Sobre a massa ainda fresca, com o excesso da primeira demão, cubra a Malha de Juntas Vertex de 10 cm. Se necessário, aplique uma segunda camada. A tela deve estar completamente coberta pela massa, de forma que fique próxima à superfície. Uma boa indicação é que, após a cura de 24 horas, ainda seja possível vê-la imersa na massa.
- Após a secagem da massa, siga com a aplicação do acabamento final sobre o sistema.

2.2 BRASILIT FACHADAS:

Sistema Cimentícia para LSF com Basecoat (para tratamento de superfície em fechamentos externos que utilizam a Placa Cimentícia de Borda Quadrada BQ Brasilit e Basecoat).

- Certifique-se que a superfície esteja limpa, seca e isenta de pó ou qualquer outra sujidade que possa comprometer a aplicação do **Primer Brasilit**.
- Após seguir com o processo da aplicação da Massa Única, aplique o **Primer Brasilit** em toda superfície que receberá o Basecoat.
- Para mais informações sobre o preparo e aplicação do Basecoat, bem como aplicação da Massa Única Brasilit, consulte as instruções disponíveis nos boletins técnicos dos produtos, disponíveis em www.brasilit.com.br.

3. CONSUMO DO PRODUTO

Cor	Incolor
Validade	Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses, a partir da data de fabricação. Após aberto, o material deve ser consumido em 15 dias.
Tempo de secagem	4 horas. Aguarde sempre secagem ao toque antes de seguir com as etapas consecutivas.
Consumo	Brasilit Paredes – Sistema Cimentícia para LSF com Massa Única • 0,034 kg/m ² para aplicação em juntas. Brasilit Fachadas – Sistema Cimentícia para LSF com Basecoat • 0,136 kg/m ² para aplicação em juntas e superfície.

4. COMPOSIÇÃO, EMBALAGEM E SEGURANÇA

Composição	Resina acrílica e copolímeros, carga mineral, fibras de reforço sintéticas a base de polipropileno, aditivos reológicos e água.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível em: www.brasilit.com.br
Embalagem	O Primer Brasilit é fornecido em embalagens de 3,6kg.
Manuseio	Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPIs necessários: roupa e óculos de proteção, capacete, protetor auricular e facial, calçado de segurança, luvas e máscara.
Segurança	<ul style="list-style-type: none">• Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância.• Em caso de inalação, remova a pessoa para local ventilado e mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.• Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for possível e continue enxaguando.• Em todos os casos, procure atendimento médico se necessário.

5. ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo. Não é recomendado empilhamento de pallets com embalagens de baldes plásticos.

6. PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais e não reutilizá-la. Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Em caso de contato prolongado com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação, afastar-se do local. Se ingerido, não provocar vômito: consulte um médico.

7. DADOS PARA CONTATO

0800 709 69 79 | www.brasilit.com.br | sactecnicoppc@saint-gobain.com

8. IMPORTANTE

Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas neste Boletim Técnico, embalagem, e demais manuais e materiais informativos da **Brasilit**.

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da **Brasilit**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações. Os dados técnicos apresentados pela **Brasilit** são válidos para os produtos quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos da Brasilit e as normas técnicas exigidas. A Brasilit se reserva o direito de atualizar e modificar as especificações do sistema e produtos sem aviso prévio. Não recomendamos a utilização de qualquer outro uso, produto ou solução não recomendado neste manual. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Técnico da Brasilit. É proibida a reprodução total ou parcial desta obra (textos e imagens) sem autorização expressa.

REVISÃO DO DOCUMENTO

V01 - Documento revisado em abril de 2024