

# THERMATEX® Star Complete

Painel para forro modular fabricado a partir de lãs minerais bio-solúveis, argila, perlita e aglomerantes orgânicos. Ótima resistência ao fogo e performance acústica.



AMF THERMATEX®

Informações sobre produtos

## Propriedades técnicas

**Classe de reação ao fogo**  
**Absorção sonora**

A2-s1, d0 segundo EN 13501-1  
EN ISO 354

$\alpha_w = 0,70$  segundo EN ISO 11654  
 $NRC = 0,70$  segundo ASTM C 423

**Atenuação sonora**

$D_{n,f,w} = 34$  dB segundo EN ISO 10848  
(espessura de 15 mm, conforme certificado de ensaio)

**Resistência à umidade**

até 95% de umidade relativa

**Reflexão luminosa**

para branco similar a RAL 9010 sem ofuscamento, aprox. 90%

**Condutividade térmica**

$\lambda = 0,052-0,057$  W/mK segundo DIN 52612

**Permeabilidade ao ar**


PM1 ( $\leq 30$  m<sup>3</sup>/hm<sup>2</sup>) segundo DIN 18177

**Cor**

branco similar a RAL 9010

Sistema  Estrutura aparente, placas removíveis

## Valores da absorção sonora






Produtos especiais

Sistemas

Atendimento Técnico

Visão geral dos produtos

Tamanhos e bordas disponíveis	Espessura/peso 15 mm (aprox. 4,0 kg/m <sup>2</sup> )	
	Sistema 	
	SK	VT 15/24
Observe as quantidades e prazos de fornecimento mínimos		
625 x 625 mm	•	•
625 x 1250 mm	•	•

Central de Vendas  
11 2107-0488

www.isar.com.br | vendas@isar.com.br

Rua Bom Sucesso, 220  
Tatuapé • São Paulo - SP